

在庫のお問い合わせは
ここをクリック >

その他の在庫リストは
ここをクリック >

鋼管の加工品事例集
ここをクリック >

STPL380

低温配管用鋼管

Steel Pipes for Low Temperature Service

● JIS G3460

● 種類 | STPL 380 S

● 適用範囲 | 氷点下以下の特に低い温度で配管に用いる鋼管について規定する。

■ 化学成分

種類	化学成分 (%)				
	C	Si	Mn	P	S
STPL 380	0.25以下	0.35以下	1.35以下	0.035以下	0.035以下

■ 機械的性質

種類の記号	引張強さ (N/mm ²)	降伏点 又は耐力 (N/mm ²)	伸び (%)			
			11号試験片 12号試験片	5号試験片	4号試験片	
			管軸方向	管軸直角方向	管軸方向	管軸直角方向
STPL 380	380以上	205以上	35以上	25以上	30以上	22以上

STPL

STPL 380 S

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)
15A × S 40	5,500	1.31
× S 80	〃	1.64
20A × S 40	〃	1.74
× S 80	〃	2.24
25A × S 40	〃	2.57
× S 80	〃	3.27
32A × S 40	〃	3.47
× S 80	〃	4.57
40A × S 40	〃	4.10
× S 80	〃	5.47
50A × S 40	〃	5.44
× S 80	〃	7.46
65A × S 40	〃	9.12
× S 80	〃	12.0
80A × S 40	〃	11.3
× S 80	〃	15.3
90A × S 40	〃	13.5
× S 80	〃	18.7
100A × S 40	〃	16.0
× S 80	〃	22.4
125A × S 40	〃	21.7
× S 80	〃	30.5
150A × S 40	〃	27.7
× S 80	〃	41.8
200A × S 40	〃	42.1
× S 80	〃	63.8
250A × S 40	〃	59.2
× S 80	〃	93.9
300A × S 40	〃	78.3
× S 80	〃	129.0
350A × S 40	〃	94.3
× S 80	〃	158.0
400A × S 40	〃	123.0
× S 80	〃	203.0