

● 配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS-TPA

Stainless Steel Pipes

● 配管用溶接大径ステンレス鋼管 JIS G3468 SUS-TPY-S

Large Diameter Welded Stainless Pipes

● 種 類	SUS 304
	SUS 304 L
	SUS 316
	SUS 316 L
	SUS 310 S

- 適用範囲 | ステンレス溶接鋼管は、ステンレス鋼の特性により、耐食性・耐酸化性・高温性及び低温性の配管に使用される。

■ JIS G3459 外径及び厚さの許容差

外径の許容差		厚さの許容差	
30mm未満	±0.3mm	2mm未満	±0.2mm
30mm以上	±1%	2mm以上	±10%

■ JIS G3468 外径及び厚さの許容差

区 分			許容差 (%)
外 径	呼び径	300A以下	±1
	呼び径	350A以上	±0.5 測定は周長による
厚 さ	呼び径 500A以下	8mm未満	+15 -12.5
		8mm以上	+15 -10
	呼び径 550A以上	8mm未満	+規定しない -12.5
		8mm以上	+規定しない -10

*重量につきましてはJISZ8401に準ずる。

■ 弊社の特色

- * 外径17.3mm～711.2mmまで切断販売しております。
- * 一部薄肉厚、定尺販売品もあります。
- * リスト以外のサイズもお問合せ下さい。